



## MALERAKRYL

Date: 12/04/13

Side 1 av 2

**Tekniske Data:**

Base	Akryl dispersjon
Konsistens	Pasta
Herde System	Fysisk opptørking
Skinndannelse	Ca. 20 min. (20°C/65% R.H.)
Krymping	Ca. 15%
Densitet	1,70g/ml
Temperaturresistens	-20°C to +80°C
Maksimum bevegelse	12,5%

**Produkt:**

Malerakryl er en høykvalitets-, plastoelastisk en komponent fugemasse basert på akryl dispersjon. Malerakryl tilfredsstiller Danske krav til bruk av produkter for gravide malere.

**Karakteristika:**

- Tilfredsstiller GEV EMICODE EC1plus(very low emissions)
- Meget enkel å påføre
- Fargeekte og vandfast etter herdning
- Overmalbar etter ferdig herdning
- Meget god vedheft til forskjellige porøse overflater, PVC og aluminium
- Inneholder ikke ftalater eller APEO`s
- Tåler ikke frost under transport

**Anvendelsesområder:**

Fuger med bevegelser opp til **12,5%**.  
Fugemasse til sammenføyningsfuger i bygningsindustrien.  
Fuger mellom vindusposter, rundt dører og vinduer, mellom vegg og trapp, mellom tak og vegg, mellom listverk og gulv etc.

**Forpakning:**

Farge: hvit  
Pakning: patron 310ml

**Holdbarhet:**

12 måneder i uåpnet original forpakning.  
Oppbevares kjølig, frostfritt og tørt ved temperaturer mellom +5°C and +25°.  
Tåler ikke frost under transport

**Overflater:**

Type: alle alminnelige byggematerialer  
Overflater: rene og tørre samt fettfritt og fri for støv og løse partikler.  
Forberedelse: Porøse overflater primes med fortynnet Malerakryl (1 del Malerakryl og 2 deler vann)  
Det anbefales å utføre forutgående materialetest.

**Fugedimensjoner:**


Minimum Bredde: 5mm  
Maksimum Bredde: 20mm  
Minimum Dybde: 5mm  
Anbefaling: dybde = bredde  
Benytt bunnfyllingslist ved store fuger for å hindre treveis adhesjon

**Påføring av massen:**

Metode: fugepistol, stryk ut med sparkelspade, benytt en svak såpeoppløsning i vann.  
Påføringstemperatur: +5°C to +30°C.  
Rengjøring: Uherdet Malerakryl kan fjernes med vann umiddelbart etter forarbeidning. Herdet masse må fjernes mekanisk.  
Utbedring: med Malerakryl

**Sunnhets- og sikkerhetsanbefaling:**  
Anvend alminnelig industriell hygiene.

Remark: The directives contained in this documentation are the result of our experiments and of our experience and have been submitted in good faith. Because of the diversity of the materials and substrates and the great number of possible applications which are out of our control, we cannot accept any responsibility for the results obtained. In every case it is recommended to carry out preliminary experiments.

**MALERAKRYL****Date: 12/04/13****Side 2 av 2****Bemerkninger:**

- Anvendes ikke der direkte vannpåvirkning kan forventes.
- Anvend ikke ved utsikt til regn eller frost
- Malerakryl overmales med de fleste vannbaserte malingstyper. Malingen bør være tilstrekkelig elastisk til at kunne påføres en plastoelastisk fugemaske. Forutgående test anbefales.

Remark: The directives contained in this documentation are the result of our experiments and of our experience and have been submitted in good faith. Because of the diversity of the materials and substrates and the great number of possible applications which are out of our control, we cannot accept any responsibility for the results obtained. In every case it is recommended to carry out preliminary experiments.