

BUTYRUB

Dato: 31/05/12

Side 1 av 1

Tekniske data

Basis	Polybuten
Konsistens	Pastøs, tiksotropisk masse
Hinnedannelse	Innen 15 min. (20°C/65% R.H.)
Spesifikk tyngdekraft	1,70 g/ml
Varmefasthet	-20°C til +80°C

Produkt

Butyrub er en 1-komponents kvalitetstetningsmasse basert på polybuten.

Egenskaper

- Enkel å påføre
- Danner en elastisk, jevn overflate
- Kan overmales etter 24 timer
- Flekker ikke på porøse overflater
- Universelle klebeegenskaper

Bruksområder

- Alle skjøter med lite bevegelse (maks. 7%)
- Forsegkende tetningsmasse
- Glassarbeid i drivhus
- Skjøter mellom murstein og vindus- eller dør-rammer

Emballasje

Farge: Hvit, grå, brun, sort
Pakning: patron 310 ml, på forespørsel: pølser 300 ml, 600 ml, spann 30 kg

Holdbarhet

12 mnd. i uåpnet pakning på en kjølig og tørr lagringsplass i temperaturer mellom +5°C og +25°

Overflater

Type: alle vanlige bygningsmateriell
Overflatetilstand: ren, tørr, støv- og oljefri
Forarbeid: sugende overflater må primes
Vi anbefaler en innledende forenelighetstest.

Størrelse på skjøter

Minimum bredde: 5 mm
Maksimum bredde: 20 mm
Minimum dybde: 5 mm
Anbefaling: dybde = bredde

Påføring

Metode: kittkniv/sparkel, manuell og pneumatisk fugepistol
Påføringstemperatur: +1°C til +30°C
Rengjøring: med white-spirit umiddelbart etter bruk
Sluttbearbeiding: butyrub

Helse- og sikkerhetsanbefaling

Bruk vanlig industrihygiene.

OBS: Forskriftene som omfattes av dette dokumentet, er et resultat av våre eksperimenter og erfaring, og er blitt fremsatt i god tro. Grunnet mangfoldet av materialer og underlag samt det store antall mulige bruksområder som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta på oss noe ansvar for det oppnådde resultat. Det anbefales uansett å utføre tester før full i gangsetting.